



斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.

Tel: 886-3-369 8923

Fax: 886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

PU 催化劑 UC-T9

外觀:淡黃色液體

該產品用作催化劑，穩定性安全可控，產品不溶於水，溶於石油醚，多元醇。

一、產品基本資料

中文名：辛酸亞錫 T9

英文名：stannous octoate

外觀:淡黃色液體

凝固點:-20℃

密度:1.250

顏色值:≤7.7

折 射 率:n_{20/D}：1.492

粘度(25℃)：≤380

亞錫含量：≥27.6

錫含量：≥28.2

二、產品用途

常用作聚氨酯產品和室溫固化矽橡膠的催化劑，在固化時辛酸亞錫比二月桂酸二丁基錫催化活性大，若將二者複配使用，其效果比單獨使用更好。可兼顧反應速度和固化速度，由於二價錫化合物易被空氣中的氧和水汽氧化與分解，因此儲存時要用氮氣保護，必須密封，避免高溫 and 過大濕度，以防活性下降或失效。一般建議添加量:0.3~0.6%,實際須依配方需要作試驗來調整。

包裝方式:25 公斤/塑膠桶，250KG/鍍鋅鐵桶