

# 斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.

Tel: 886-3-369 8923 Fax: 886-3-369 0927 E-mail: tylhpx@gmail.com

# 空心玻璃微珠 MZ20 與 MZ40

#### 一、外觀

白色粉末, 具有一定的流動性。

#### 二、真密度

型號	標準值	真密度(g/cm³)	
	(g/cm³)	下限密度	上限密度
MZ20	1.00	0.90	1.20
MZ40	0.75	0.70	0.85

#### 三、抗壓強度

型號	抗壓強度(MPa/Psi)	完好率(%)
MZ20	193/28000	≥80
MZ40	110/16000	≥80

# 四、粒徑

型號	粒徑 D₅₀(μm)	粒徑 D₀(μm)
MZ20	10±3	≤30
MZ40	20±3	≤45

## 五、含水率

含水率≤0.5wt.%。

# 六、pH 值

pH 值 7.5~9.5。

### 七、吸油值

吸油值為 0.32-0.65g/cm³。

八、包裝:35KG/紙箱