



斯柏森有限公司 Suprexant Co.,Ltd.

Tel: 886-3-369 8923

Fax: 886-3-369 0927

E-mail: tylhpx@gmail.com

抗靜電劑 AS-930

抗靜電劑 AS-930 可添加在塑膠之中或塗層於模塑製品的表面,以達到抗靜電的效果。主要應用於 PE、PP、PVC、PC、PET, PS、ABS 材料等塑膠製品, 抗靜電效果顯著、持久, 電阻達到 $10^8 \sim 10^{10} \Omega$ 。

外觀: 白色粉狀物

溶解性: 不溶於水

揮發性(%): ≤ 3

熔點: 50°C

分解溫度: 300°C

使用方法: 根據加工條件、製品形態以及對抗靜電效果的要求程度, 決定恰當的添加量。一般建議添加量是 1%~3%, 可直接添加到樹脂中加工, 或調配成塗料, 塗層於材料表面。

包裝: 25KG/袋